

Red Canyon®

лакировальное компрессионное резинотканевое полотно

Особенности:

- печатный слой для лакирования на основе EPDM;
- оптимизированный для лакирования компрессионный слой;
- ВД-, УФ-, сплошное и выборочное лакирование;
- ручная резка и раскрой на автоматизированных плоттерах.

Характеристики:

тип материала	Red Canyon®
номинальная толщина, мм	1.96
допуск по толщине, мм	+/- 0.02
компрессионность при 1350 кПа	11%
общая твердость, ° по Шору А	78
твердость верхнего слоя, ° по Шору А	59
шероховатость Rz, мкм	5
шероховатость Ra, мкм	0,6